

■ YESO BETALTA / BETALFA CERAMICO

Marca registrada del tradicional yeso para moldería cerámica. Su uso también se extiende a la fabricación de figuras ornamentales, placas para cielorrasos, molduras y en fundiciones.

■ ESPECIFICACIONES

YESO BETALTA / BETALFA CERAMICO	
Apariencia	Polvo color blanco
Granulometría	Retenido sobre tamiz: 300 micrones menor que 4% - 150 micrones menor que 10%
Período Plástico	5 a 10 minutos
Vicat Manual	16 a 25 minutos
Dureza Shore D	57 / 60

■ RECOMENDACIONES PARA SU PREPARACION

Se trabaja con una consistencia del 75 al 80% de agua. En todos los casos se debe emplear agua potable y a una temperatura de 16/22°C.

Espolvorear el yeso sobre el agua y dejar completar su humectación durante 1 minuto aproximadamente, luego proceder al batido manual o por medio de una hélice motorizada por espacio de 1 a 1 1/2 minutos cuidando de no incorporar aire a la mezcla que por la viscosidad de la misma quedará ocluida en el molde. También se deben utilizar sistemas de batido en cámaras de vacío, obteniéndose en este caso resultados mucho más satisfactorios.

Nunca se debe agregar yeso en polvo o agua a la mezcla ya preparada y si se acostumbra a trabajar con algún aditivo o mezclando diferentes tipos de yeso, cuidar de hacerlo siempre en idénticas proporciones.

■ ENVASADO

En bolsas de polipropileno de 25 / 40 Kg. ó en bolsones de 750 / 1.000 Kg.

■ ALMACENAMIENTO

En cualquier lugar protegido del agua, de la humedad, y mantenido en sus envases originales.

Esta información está basada en ensayos de laboratorio y datos del mercado. Se trata solamente de parámetros orientativos. Los usuarios deberían realizar sus propias pruebas, para así determinar las condiciones de trabajo acorde a sus necesidades.